

Cristallo Liquido

Kétkomponensű, fényes védőbevonat (folyékony üveg)



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Magas minőségű, speciális, kétkomponensű védőbevonat. Extra magas ellenállósággal rendelkezik, mint a mechanikus, mint a vegyi anyagokkal szemben. Használható különböző felületeken és anyagokon, pl.: Plasma, BiPlasma, Infinito, Moquette, Microloggia

A termék jellemzői:

- beltéri felhasználásra
- extra fényes hatás (folyékony üveg)
- fizikai hatásoknak ellenálló
- kémiai (pl.: tisztítószer, vízkőoldó, stb) hatásokkal szemben is ellenálló
- vízlepergető hatás
- vizes bázisú
- kétkomponensű

Szín:

- bekevert állapotban tejszerű – ez segíti a felület létrehozását mivel pontosan lehet tudni, hogy hova mennyi anyagot vittünk fel
- száradás után teljesen átlátszó

Felvitel:

A Cristallo Liquido anyagot használhatjuk a Plasma, BiPlasma, Infinito, Moquette, Microloggia, stb védőbevonataként.
Az alapfelület teljes átszáradása (minimum 24 óra) után hordhatjuk fel. A két komponenst keverjük össze 1:1 arányban, olyan mennyiségben, amit egy rétegben fogunk felhasználni.
A hőmérséklet a felhasználási helyen ne legyen 20 fok és 50% levegő páratartalom alatt.
Ha a körülmények nem felelnek meg a fent említetteknek az hatással van a száradásra és a fényesség minőségére (lassabb száradás, opálos áttetsző felület).
A két komponens Parte A (híg állapotú) Parte B (zselés állagú) összekeverése után a bekevert, katalizált anyag vízzel hígítható a felhasználás módja szerint.
A felhasználási módok lehetnek: henger- hígítás: 20-25%-ban vízzel; inox fém glettvalással – hígítás: maximum 5%-ban vízzel.



LOGGIA®
industria vernici



	A bekevert anyag felhasználási ideje maximum 15 perc (ha ezután használjuk a végfelület nem lesz tökéletes). Két réteg felhordása között minimum 6-8 óra száradási idő kell. Az anyag felhasználásának sokrétűsége miatt első sorban professzionális felhasználásra javasoljuk.
Hígítás:	henger: 20-25%-ban vízzel glettvasal (inox fém): maximum 5%-ban vízzel
Kiadósság:	totál (Parte A + Parte B) – 1,75 l – két rétegben: 20 m²
Száradás:	használatba vétel: 48 óra után (megfelelő hőmérséklet és páratartalom mellett megszáradva)
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámokkal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	Parte A: 0,75 l Parte B (katalizátor): 1 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.