

# PROFIExperience

(Cod. 38742062200B01)

## PROFI GRIP MAX / DECORFONDO GRIP

Pigmentált, kitöltő alapozó. Ellenőrzött 0,15 mm-es szemcsemérettel, akril-sziloxán és szálerősítéssel. Kiváló tapadás és a magas fedőképesség jellemzi. Kül - és beltéri használatra egyaránt.



### TERMÉK JELLEMZŐK

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMÉK LEÍRÁSA</b>   | Alapozó, amely alkalmas mind beltéri, mind kültéri használatra, szabályozott szemcsemérettel 150 mikronig. Ideális alapozó Casa Italia dekoratív termékek alá is. Oldószermentes és kiváló töltőképességgel rendelkezik. Kiváló fedőképességével tökéletes színes falak előkészítésére is.          |
| <b>TERMÉK JELLEMZŐI</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oldószermentes</li><li>• Kültéri és beltéri használatra</li><li>• Jó lúgállóság</li><li>• Kiváló kitöltőképesség</li><li>• Nagy fedőképesség</li><li>• Kiváló tapadás bármilyen tiszta, száraz felületen</li><li>• EPD tanúsítvánnyal rendelkezik</li></ul> |
| <b>SZÍNEZÉS</b>         | Fehér<br>Színezhető a Casati színkeverő rendszeren.<br>A tökéletes színazonossághoz javasolt egy gyártási számú terméket leszínezni.                                                                                                                                                                |
| <b>FAJSÚLY</b>          | 1,45 ± 0,05 Kg/l.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KÖTŐANYAG</b>        | Sziloxán polimerek.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MŰSZAKI ADATOK</b>   | Speciális akril-sziloxán polimerek.<br>Szemcsés kvarcitok és földpátok 150 mikronos méretig.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MŰSZAKI ADATOK</b>   | Brookfield viszkozitás: 22000-23000 cP.<br>Száraz maradék: 60 ± 5 %.<br>pH: 7,5-8,5                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>FELHASZNÁLÁS</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALKALMAZÁSI MÓDSZER</b>       | <p>A DECORFONDO GRIP felhasználása megfelelően előkészített felületen ajánlott.</p> <p>Távolítsa el a port, a szennyeződések és a leváló részeket. Az olyan felületeken, mint pl: gipszkarton, habarcs vagy cement – a felhordás előtt ajánlatos a felületet az "ISO GEL" anyaggal lekezelni (kód: 38522040900000), amelyet 1:1 arányban "ACQUARAGIA" hígítóval (kód: 38529132000000) hígítottak. Enyhén homokos, egyenetlen és porózus felületen érdemes a "PROFI-FIX" anyagunkkal (kód: 3874201490) előkezelést végezni.</p> <p>Ideális, hogyha a DECORFONDO GRIP alapozót hasonló vagy akár ugyanolyan színre színezik mint a fedőfestéket. A ideális alapozó a lég- és páraáteresztő festékekhez.</p> |
| <b>FELVITEL</b>                  | <p>A hengerrel vagy ecsettel történő felhordáshoz a terméket 50-80 %-ban vízzel kell hígítani. A terméket felhordás előtt keverje fel, majd egy rétegben egyenletesen vigye fel a felületre. Az első réteg száradása után, 5-8 óra elteltével felkerülhet a második réteg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET</b> | <p>Ne alkalmazza + 5 °C alatti és + 35 °C feletti hőmérsékleten. Maximális megengedett relatív páratartalom: 75%. Ne alkalmazza közvetlen napfényben, forró felületeken, erős szélben, esőben, ködben, éjszakai fagyveszélyben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KIADÓSSÁG</b>                 | <p>14-18 m2/liter/réteg (a hozam nagymértékben függ a felület állapotától)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>HÍGÍTÁS</b>                   | <p>50% - 80%-ban vízzel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SZÁRADÁS</b>                  | <p>2-3 óra elteltével porszáraz.<br/> 5-8 óra elteltével átfesthető.<br/> 9-14 óra a teljes száradás.<br/> Ezeket az időket optimális környezeti feltételek mellett kell figyelembe venni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA</b>     | <p>Használat után azonnal vízzel.<br/> A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>INFORMÁCIÓK</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KISZERELÉS</b>                       | <p>5 literes és 14 literes kiszerelésben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VOC</b>                              | <p>Festékek ásványi felületű külső falakhoz.<br/> VOC g/literben kifejezve a felhasználásra kész termékben: &lt; 3,00.<br/> - 80,00% vízzel hígítva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BIZTONSÁGI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG</b> | <p>Orvossal való konzultáció esetén tartsa kéznél a termék dobozát vagy címkéjét. Gyermektől elzárva tartandó. Viseljen szem- és arcvédőt. Viseljen védőkesztyűt. Kerülje a por / gőzök / gázok / ködök / gőzök / aeroszolok belégzését. Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.</p> <p>Az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően kezelt cikk.<br/> A termék a mikrobiális romlás ellen védő, tartósító hatású biocideket tartalmaz (PT6): Bronopol, 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on.</p> <p>Kerülje a termék környezetbe jutását.<br/> Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.</p> |
| <b>HULLADÉKKEZELÉS</b>                  | <p>Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud.<br/> Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |