



## DORATURA

Vízbázisú lakk, bronzporral pigmentálva, különböző árnyalatokban.

### JELLEMZŐI

- Sima, vagy homokszemcsés gyöngyház hatás
- Összemosható színhatások
- Jó áttetszőség
- Magas tapadó szilárdság
- Kiváló moshatóság
- Könnyen alkalmazható

### ALMAZÁSI JAVASLAT

A termék lehetővé teszi, hogy a kezelt felületet egy kivételes gyöngyház hatással gazdagítsuk, így modern megjelenésű környezetet biztosít, ahol a színek az fény dőlésszögétől függően változnak. Kapható sima és homokszemcsés változatban; elérhető gyöngyház, arany, réz és ezüst színekben. Kiváló tapadással és moshatósággal rendelkezik.

### FELHORDÁS

A [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com) weboldalon megtekinthető a bemutató oktatóanyag.

A festendő felületet készítsük elő megfelelően, úgy hogy sima alapozott rétegen kezdjük el a felület kialakítását. A felhordáshoz használjunk ecsetet. Alapozás után legalább 4 óra elteltével vigyük fel a PERLATIX-et sima vagy homokszemcsés változatban. Az alkalmazási módszer a választott felületkezelés típusától és a kívánt mozgástól függ: ferde, függőleges, keresztbe húzott, hullámos stb.

A festendő felületnek száraznak, tisztának, leváló részekről, portól mentesnek kell lennie.

Ha a festendő felületen leváló részeket vagy kopást tapasztalunk, szükség esetén glettelni és csiszolni kell; tisztítsuk meg a falat nedves szivaccsal, és vigyük fel egy réteg szigetelő vagy rögzítő anyagot csak a glettelte részekre. Alkalmazzunk egy réteg diszperziós festéket a választott színben. Legalább 4 óra elteltével vihető fel a PERLATIX sima vagy homokszemcsés változatban. Az alkalmazási módszer a választott felületkezelés típusától és a kívánt mozgástól függ: ferde, függőleges, keresztbe húzott, hullámos stb.

Felvihető dekorecsettel, ecsettel vagy hengerrel

Alkalmazási hőmérséklet: min. 10°C / max 35°C

Nedvességtartalom: < 75%

### HÍGÍTÁS

A termék használatra kész, kis mértékben vízzel hígítható, alaposan felkeverendő.

### TERMÉK KARAKTER (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Fajsúly 1.00 ± 0.15 Kg./l (sima változat)  
1.1 ± 0.15 Kg./l (homokszemcsés változat)

Kiadósság (\*) 12m<sup>2</sup>/liter/réteg  
Viszkozitás 300000 –400000 cP Brookfield vel.2  
Száradás Felületen 5 óra  
Mélységében 18 óra

Eltarthatóság minimum 36 hónap  
Hűvös és jól szellőző helyen. A dobozt jól zárva, fagymentes, valamint közvetlen hőtől védett helyen tároljuk.

Elérhető kiserelés: 1 liter, 2 liter