

Linvea®

INDUSTRIA VERNICI

i colori dei professionisti che puoi usare anche tu

FZ 2003



Rozsdagátló adalék anyag fényes, oldószeres zománchoz és fémreszelékes festékhez.

Színe	szürkés
Kiszerezés	0.125 liter
A termék jellemzői	A termék a zománCFestékhez adagolva lehetővé teszi a zománc használatát fémfelületen rozsdá gátló alapozó nélkül.
Összetétel	Alkidgyanta, növényi olajok és cink-foszfát alapú, mint pl korróziógátló pigment.
Fajsúly	1.450 kg/l
Átfesthetőség	16-24 óra
Száradás	Száradás 2 – 4 óra Kikeményedés 8 – 12 óra
Kiadósság	14-16 m ² /liter
Bevonat megjelenése	Fényes
Rétegvastagság	30 – 35 micron
Fedés	Függ az alap zománc minőségétől
Kitöltő képesség	Jó
Tárolás	Saját csomagolásában, zártan.
Ajánlott használat	Amikor fémfelületet akarunk átfesteni olyan típusú zománccal, ami alapozó és fedőfesték egyben.

Keverési arány	FZ 2003 1 x 0.125 liter 3 x 0.125 liter	Zománc 1 x 0.750 liter 1 x 2.5 liter
Felhordás	ecset, henger	
Hígítás	használatra kész	
Eszközök tisztítása	szintetikus hígítóval azonnal a használat után	

Felhasználás

A) Új vas felületen:

- Hagyja rozsdásodni a festendő felületet vagy, vízzel nedvesítve kitéve kültérre néhány napig, hogy a felületről eltűnjön a kalamín.
- Alapos felület csiszolás.
- Vigyen fel két réteg Lintex, Irilux vagy Lintex zománcot, fémreszelékes zománcot FZ 2003-mal keverve. A festésnél ügyeljünk az egyenletes felhordásra a festendő fém teljes felületén.

B) Régi vas felületen:

- Alapos csiszolással el kell távolítani, minden régi leváló festési réteget.
- A kilátszó vasfelületeket fessük át rozsdagátló alapozóval.
- Vigyen fel két réteg Lintex, Irilux vagy Lintex zománcot, fémreszelékes zománcot FZ 2003-mal keverve. A festésnél ügyeljünk az egyenletes felhordásra a festendő fém teljes felületén.

Megjegyzés:

A zsír vagy zsíros anyagok nyomait Nitro Hígítóval történő mosással kell eltávolítani. Kerülje a közvetlen napfénynek kitett vagy hosszú ideig napsugárzásnak kitett felületre történő felhordását.

Magas páratartalmú felületre nem ajánlott festeni.

Ne alkalmazza kedvezőtlen időjárási körülmények között. A rétegek felhordása között várjon legalább 18 órát.

Figyelmeztetések

Jól szellőző helyen dolgozzon megfelelő egyéni védőfelszerelés (maszk) viselésével. A régi festék csiszolásánál veszélyes por és/vagy füst keletkezhet.

Termék specifikáció

Rozsdagátló adalék fényes zománcokhoz és oldószer alapú csillámos vaszománcokhoz (például FZ 2003); pigment korróziógátlóként alkidgyanta, növényi olaj és cink-foszfát alapú.

Fajlagos súly 1.450 kg/l

Az itt található összes műszaki információt a legjobb tudásunk, tapasztalatunk és műszaki ismereteink alapján állítottuk össze. A Linvea garantálja a termékeivel végzett munka sikerét feltéve, hogy az alkalmazás során szigorúan betartják a műszaki előírásokat a fentiek szerint, a munkát hibátlanul, hozzáértéssel és professzionalizmussal végzik. A Megrendelő köteles az alkalmazás előtt meggyőződni a termék rendeltetésszerű használatáról, szükség esetén előzetes vizsgálatokkal is. A Linvea minden felelősséget kizár és elutasít, a nem megfelelő anyag használatból vagy nem megfelelő alkalmazás technikák megválasztásából eredő hibák miatt. További részletekért kérjük, forduljon technikai szolgálatunkhoz.