

## GS-30

Cement alapú EPS, XPS, kőzetgyapot, flexibilis ragasztó



### TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Cement-, mész-, mészkő- és fejlett polimer technológián alapuló, nagy teljesítményű rugalmas ragasztó, kétféle szál erősítéssel az EPS, XPS és kőzetgyapot hőszigetelő lapok ragasztásához a külső hőszigetelő kompozit rendszerhez (ETICS) .
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• könnyű használat</li><li>• magas kiadósságú</li><li>• két féle szál erősítéssel (polipropilén és cellulóz)</li><li>• EPS</li><li>• XPS</li><li>• kőzetgyapot</li><li>• légáteresztő</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• szürke</li></ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg
<b>Technikai adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szemcseméret: 0,00 - 0,80 mm</li><li>• Kiadósság: 3-4 kg/m<sup>2</sup> (felülettől függően)</li><li>• Kiadósság (habarcsként): ~1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</li><li>• Térfogatsűrűség: ~1500 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Hígítás: ~6,5 - 7,0 l víz 25 kg-os zsákonként</li><li>• Páraáteresztő képesség <math>\mu</math>: ~15</li><li>• Hővezetőképesség <math>\lambda</math> száraz: 0,45 W/mK</li><li>• Tapadási szilárdság (beton): <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Tapadási szilárdság (EPS): <math>\geq 0,8</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Hajlítószilárdság: <math>\geq 3,5</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Nyomószilárdság: <math>\geq 10</math> N/mm<sup>2</sup></li></ul>
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
	A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati.hu címre.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



**Hulladékkezelés:**

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat el lehet küldeni kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.