

HydroBase

Speciális akrilgyanta alapú, csiszolható, vízbázisú alapozó
(vízbázisú Veronite)



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Kifejezetten alkalmas beltéri felhasználásra csiszolható fa felületeken. Alapozó, amely lehetővé teszi a fa aljzat szigetelését a fedőréteg felvitele előtt, amely lehet vízbázisú (pl. BRILLANTE, ...) vagy oldószeres (pl. SEA GULL, ...).

Matt megjelenés. Kiváló csiszolhatóság. Kitűnő tapadás minden tiszta, száraz fa felületen. EPD tanúsítvánnyal rendelkezik.

A termék jellemzői:

- kültéri és beltéri felhasználásra
- Akrilgyanta alapú
- felhasználásra kész
- matt
- alga és penész elleni védelem
- exkluzív megjelenés
- mosható

Szín:

- színtelen

Felvitel:

Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórva

Használat előtt alaposan keverje fel, és a fa szálirányában vigye fel.

20 °C-on, 50% alatti relatív páratartalom mellett a termék 2 óra elteltével már csiszolható.

A termék airless berendezéssel is felhordható, 15% vízzel hígítva, a munkanyomást ennek megfelelően beállítva. Az alkalmazás során megfelelő FFP3 maszk használata javasolt a légutak védelme érdekében.

Hígítás:

Maximum 15%-ban vízzel

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Kiadósság:	10 m ² /liter
Száradás:	Porszár az 1 óra elteltével. Teljes száradás 12 óra után. Ideális környezeti feltételek mellett értendő (hőmérséklet: +5 °C – +30 °C, relatív páratartalom < 70%)
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 l, 2,5 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Technikai adatok:	Szárazanyag-tartalom: 60 ± 5% Ford viszkozitás: F8 27 mp ± 3
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**