

# Linvea®

INDUSTRIA VERNICI

i colori dei professionisti che puoi usare anche tu

## HYDROLAK ANTIRUGGINE



Rozsdagátló alapozó vas felületekre, speciálisan javasolt radiátorokra.

Linvea szándékosan nem alkalmaz formaldehidet a termékeiben.

Az esetlegesen előforduló formaldehid mennyisége mindig kevesebb, mint 10 mg/kg/ termék; amely a műszeres észlelési küszöb és jóval a törvényben meghatározott határértékek alatt van.

---

Szín Fehér

---

Kiszerezés 0.750 – 2.5 liter

---

### Termékjellemzők

Összetétel Vizes diszperziós akrilgyanta, cink-foszfát, titán-dioxid és válogatott töltőanyagok

Fajsúly 1.250 kg/l

Szárazanyag tartalom 44% +/- 3

Színezhetőség **Színkeverőgéppel max 2% ban vagy  
színezett Hydrolakkal max 5%-ig.**

Száradási idő 1 – 2 óra  
20 °C -on,  
60 % -os páratartalom és  
50 micron vastagság

|                           |                     |          |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Felhasználási körülmények | Levegő hőmérséklet: | 5-35 °C  |
|                           | Termék hőmérséklet: | 10-30 °C |
|                           | Nedvességtartalom:  | max 85%  |

**Megjegyzés:**

Nem javasolt a fentiekől eltérő klimatikus körülmények között használni. Zárt térbeni használatnál szellőztetés javasolt.

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Átfesthető               | Minimum 6 hours.                   |
| Kiadósság                | 15-18 nm/liter per réteg           |
| Javasolt anyag vastagság | 40-50 micron                       |
| Bevonat                  | Gloss 10-15                        |
| Fedőképesség             | Jó                                 |
| Kitöltő képesség         | Jó                                 |
| Tárolás                  | Saját csomagolásában fagytól védve |

---

Használati utasítás

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Felhasználás          | Vas felületeken, mint rozsdagátló alapozó kül - és beltérben egyaránt |
| Felhordás             | Ecset vagy henger   |
| Felhasználási °C      | 8-30 °C   |
| Hígítás               | Használatra kész, szükség esetén vízzel max 10%-ban                   |
| Szerszámok tisztítása | Használat után közvetlenül vízzel                                     |

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alkalmazási javaslat | <ul style="list-style-type: none"><li>- A meglévő rozsdát távolítsuk el</li><li>- Zsírtalanítsuk a felületet szintetikus hígító atmoszával</li><li>- Hordjunk fel 2 rétegben Hydrolak Antirugine rozsdagátló alapozót, majd 2 réteg Hydrolak zománcot</li></ul> |
|----------------------|---|

**Megjegyzés:**

Új felületet hagyni kell rozsdásodni és utána elvégezni a festést a fent ismertetett módon. A rozsdagátló alapozó felhordását követően javasolt a zománc felhordását 48 órán belül megtenni. 48 óra utáni felhordás előtt a felületet finoman csiszoljuk meg.

Az itt található összes műszaki információt a legjobb tudásunk, tapasztalatunk és műszaki ismereteink alapján állítottuk össze A Linvea garatálja a termékeivel végzett munka sikerét feltéve, hogy az alkalmazás során szigorúan betartják a műszaki előírásokat a fentiek szerint, a munkát hibátlanul, hozzáértéssel és professzionalizmussal végzik. A Megrendelő köteles az alkalmazás előtt meggyőződni a termék rendeltetésszerű használatáról, szükség esetén előzetes vizsgálatokkal is. A Linvea minden felelősséget kizár és elutasít, a nem megfelelő anyag használatból vagy nem megfelelő alkalmazás technikák megválasztásából eredő hibák miatt. További részletekért kérjük, forduljon technikai szolgálatunkhoz.