



LEÍRÁS

Matt, vízbázisú akril-uretán védőbevonat, amelyet bel- és kültéri felületek védelmére fejlesztettek ki. Uretán alapú formulája olyan filmréteget képez, amely megakadályozza a matt felületeken és sötét színeken gyakran jelentkező „táblahatást” (krétás, nyomérzékeny felület kialakulását).

Alkalmazható diszperziós falfestékek, vízbázisú zománcfestékek, zománcok és dekoratív bevonatok védelmére, növelve azok dörzsölés- és kopásállóságát. Ideális olyan helyiségekben, ahol fokozott igénybevételnek kitett felületekre van szükség, például lépcsőházakban, folyosókon, gyerekszobákban és konyhákban.

Kompatibilis a fényes változattal, ezért a két termék egymással teljes mértékben keverhető, így különböző fényességi fokozatú felületek alakíthatók ki.

SZÍN

Színtelen

KISZERELÉS

1 liter

JELLEMZŐK

• Összetétel	Akril-uretán gyanta bázisú
• Fajsúly (ISO 2811)	1.08 kg/l
• Szárazanyag-tartalom térfogatra vetítve (%)	27%
• Szárazanyag-tartalom tömegre vetítve (%) (ISO 3252)	32%
• Fényesség (ISO 2813)	< 10 Gloss (60°-os mérési szögben)
• Elméleti kiadósság	10-12 m ² /l /réteg
• Teljes kikeményedési idő	7-10 nap
• Átvonhatósági idő (két réteg felhordása közötti ajánlott idő)	6 óra

Ajánlott keverési arányok különböző fényességi fokozatú felületek kialakításához

Keverési arány (tömeg szerint)	Fényesség (ISO 2813)
• 6 rész Fényes védőbevonat : 1 rész Matt védőbevonat	• 50 Gloss (60°-os mérési szögben)
• 4 rész Fényes védőbevonat : 1 rész Matt védőbevonat	• 40 Gloss (60°-os mérési szögben)
• 2 rész Fényes védőbevonat : 1 rész Matt védőbevonat	• 25-30 Gloss (60°-os mérési szögben)
• 1 rész Fényes védőbevonat : 1 rész Matt védőbevonat	• 15 Gloss (60°-os mérési szögben)



Szennyeződésállóság

Folyadék (vizsgálat a bevonat 7 napos kikeményedése után, 20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett)	5 perc	30 perc	24 óra
Tea	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Kávé	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható (fényes) Enyhén látható (matt)
Olíva olaj	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Gyümölcslé	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Aceton	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Vörös bor	Eltávolítható	Eltávolítható (fényes) Enyhén látható (matt)	Eltávolítható (fényes) Látható (matt)
Ketchup	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Szója szósz	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Coca Cola	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható
Paradicsomszósz	Eltávolítható	Eltávolítható	Látható
Kenhető krém	Eltávolítható	Eltávolítható	Eltávolítható

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FALAK

Várja meg, amíg a korábban felhordott festék- vagy bevonatréteg teljesen megszárad. A felületnek egyenletesnek és megfelelően szilárdnak kell lennie, mielőtt az átvonást megkezdji, hogy homogén végső megjelenést érjen el.

A terméket használat előtt alaposan keverje fel, majd hordjon fel egy réteg HYDROSCUDO OPACO bevonatot. Amennyiben egy második réteg HYDROSCUDO OPACO felhordása szükséges, az újabb réteg felvitele előtt várjon legalább 6 órát.

KÖRNYEZETI ÉS ALAPFELÜLETI HŐMÉRSÉKLET

A bevonat teljes kikeményedése 7–10 nap alatt következik be 20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett.

Ne alkalmazza a terméket felületi páralecsapódás esetén, illetve közvetlen napsugárzásnak kitett felületeken. Zárt vagy rosszul szellőző helyiségekben gondoskodjon megfelelő szellőzésről az alkalmazás és a száradás teljes időtartama alatt.

HIGÍTÁS

Ecsettel / hengerrel: 5–15% vízzel hígítva.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

Használat után, vízzel.

SZAVATOSSÁG

Eltérő gyártási tételek felhasználása esetén javasolt az egyes tételek összekeverése az esetleges kisebb színeltérések elkerülése érdekében.

Ne alkalmazza a terméket +5 °C alatti vagy +35 °C feletti környezeti hőmérsékleten, illetve 80%-nál magasabb relatív páratartalom mellett.

A terméket +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Óvja a fagytól.

BIZTONSÁG

VOC (2004/42/EK irányelv) (g/l): Alapozó. Az EU által meghatározott határérték erre a termékkategóriára (Cat. A/I ba): 200 g/l (2010). A termék legfeljebb 200 g/l VOC-ot tartalmaz.

Beltéri alkalmazás során gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről a felhordás és a száradás ideje alatt.

Használat után a csomagolóanyagokat ne dobja a környezetbe. A terméket és a csomagolóedényt a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A folyékony termékmaradékot tartalmazó csomagolóedényeket festék- és zománchulladék-gyűjtő helyen adja le. A teljesen megszilárdult termékmaradványokat építési hulladékok gyűjtőhelyén kell elhelyezni.

További információkért olvassa el a termék biztonsági adatlapját.

MEGFELELŐEN

Előkészített felületen legalább 1 réteg vízbázisú, matt akril-uretán védőbevonat ecsettel vagy hengerrel történő felhordása, például LINVEA SRL HYDROSCUDO típusú termékkel. A bevonat beltéri és kültéri felületek védelmére szolgál, különösen alkalmas a matt bevonatokra és intenzív színekre jellemző „táblahatás” megszüntetésére.

Alkalmas falfestékek, vízbázisú zománCFestékek, zománCbevonatok, valamint szintetikus és ásványi dekoratív bevonatok védelmére.

Szárazanyag-tartalom: 32 tömeg% (ISO 3252 szerint).

FELELŐSSÉG ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Jelen műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és a rendelkezésünkre álló tapasztalatok alapján készült.

A különböző alapfelületek és az eltérő alkalmazási körülmények miatt a vásárló, illetve a kivitelező köteles saját szakmai felelősségére ellenőrizni, hogy a termék az adott felhasználási célra és a kezelendő felület állapotának megfelelően alkalmas-e. Ez a kötelezettség a jelen műszaki adatlap közzététele mellett is fennáll.

Új kiadás megjelenésével a korábbi műszaki adatlap érvényét veszti.

Részletesebb információért forduljon műszaki szaktanácsadó szolgálatunkhoz.

Rev. 1
maggio 2026