

(Cod. 38527073400)



HYDROVER R10

Egykomponensű, akril betonfesték.

Ellenáll a gyalogos és gumikerekű, könnyű forgalomnak. Beltéren és fedett kültéren egyaránt alkalmazható. Közepes csúszásállóságot (R10) biztosít azokon az aljzatokon, amelyekre felhordják.

Színezhető a Casati színkeverő rendszeren.

TERMÉK JELLEMZŐK

TERMÉK LEÍRÁSA	Különösen alkalmas padlóburkolatokhoz beton-, vakolat- és esztrich felületeken, pincékben, padlásokon, hobbiszobákban és raktárakban. Ellenáll a gyalogos és gumikerekű, könnyű forgalomnak, erkélyek vagy víznek állandóan kitett járőfelületek burkolására alkalmas.
TERMÉK JELLEMZŐI	<ul style="list-style-type: none">• Alkalmas ásványi, normál gyalogosforgalomnak kitett aljzatok, például pincepadlók, raktárpadlók, erkélypadlók és fedett pergolák festésére• Kopásálló belső aljzatokon• Csúszásállóság R10• RAL7030 – szürke alapszínben• Ellenáll a szokásos háztartási tisztítószerrel szemben• Vízbázisú• EPD tanúsítvánnyal rendelkezik
SZÍNEZÉS	3 változatban elérhető: - RAL 7030: szürke; alapszín - Casati színkeverő rendszeren színezhető: Base 2, Base 3
FAJSÚLY	Kb. 1,22-1,30 g/cm ³ , a színárnyalattól függően.
KÖTŐANYAG	Akril diszperzió, polivinil-acetát diszperzió
MŰSZAKI ADATOK	Viaszok, válogatott töltőanyagok, titán-dioxid, speciális akrilgyanták.
DATI TECNICI	Fényesség: félig átlátszatlan megjelenés pH: 8-8,5

ALKALMAZÁS

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK	<p>A festés előtt kiemelten fontos az alap felület minőségének és állagának az ellenőrzése. Gondosan tisztítsa meg az ásványi aljzatot a portól és a zsíros szennyeződésektől (olajoktól), hogy elősegítse a termék jó tapadását. Az omladozó vagy morzsolódó felületű beton padlók és esztichek nem alkalmasak az anyaggal való bevonásra. A lepattogzás veszélye fennáll. A cementesztrichek esetében a maradék nedvesség nem haladhatja meg a 4%-ot, az anhidritesztrichek esetében pedig az 1%-ot.</p> <p>A mázas klinkertéglák és csempék, valamint a porcelán felületek kritikus tapadási tulajdonságokkal rendelkeznek a Hydrover R10 számára. Az aljzat speciális mechanikai előkészítése és a kétkomponensű alapozó használata megteremtheti a megfelelő bevonási feltételeket. CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!</p>
SZÍNEZÉS Ajánlás az optimális lefedéshez	<p>A sárga, narancssárga, vörös és bizonyos mértékig a zöld színtartományba tartozó, rosszul fedő színek esetében javasoljuk egy alapozó réteg felvitelét.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sárga; Narancs; Ragyogó zöld árnyalatoknál: RAL 1015- Vörös árnyalatoknál: szürke: RAL 7035 <p>Ellenőrizze a szín pontosságát a feldolgozás előtt. Ha a feldolgozást nem a fenti utasításoknak megfelelően végzik el, a reklamációkat nem fogadják el.</p>

FELHASZNÁLÁS

FELVITEL	<p>Alapozó réteg: Az általában nedvszívó aljzatokra az aljzat jellemzőitől és a munka típusától függően 20% vízzel hígított alapozó réteget kell felvinni. Második és befejező réteg: 10-20% vízzel hígítva kell felvinni. Használat előtt jól keverje fel. Ecsettel történő felhordás: Használjon speciális zománc ecsetet szintetikus vagy vegyes sörtékkel. Hengeres felhordás: A normál hengeres felhordáshoz 12 mm-es festőhenger használatát javasoljuk.</p>
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	<ul style="list-style-type: none">✓ Az alapozás nélküli, rosszul tömített padlófelületeken a bevonat alatt felgyülemlt nedvesség miatt lepattogzás és foltosodás fordulhat elő.✓ Azokat az aljzatokat, amelyek felületét előkezelték (pl. viasszal; gyantával), szükségszerűen plusz kezelések alá kell vetni a festék felhordása előtt (pl.: marás; homokfúvás).✓ Az aljzat vizesedését, víznek való kitétségét el kell kerülni. Ha talajvíz, szivárgás vagy más típusú víz behatolhat a bevonat alá, a szivárgásokat a termék felhordása előtt le kell zárni. <p>A bevonatot csak akkor lehet felhordani, ha a szerkezeti követelmények teljesülnek, csak akkor tudja ellátni a feladatát.</p>

FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET	Ne alkalmazza + 5°C alatti és + 40°C feletti hőmérsékleten. Maximális megengedett relatív páratartalom: 75%. Ne alkalmazza közvetlen napfényben, forró felületeken, erős szélben, esőben, ködben, éjszakai fagyveszélyben.
KIADÓSSÁG	6,5-7 m ² /liter/réteg A kiadósság nagymértékben függ a felület nedvszívó képességétől és az alkalmazott felhordási módszertől. A pontos kiadósságot a kezelendő felületen elvégzett festési próbával kell meghatározni.
HIGÍTÁS	Az első réteget 20%-ban vízzel. A második és befejező réteget 10-20% vízzel hígítsuk. A 3. bázisból származó egyszínű festékek esetében a terméket hígítás nélkül alkalmazza.

SZÁRADÁS	4-6 óra elteltével porszáraz. 12 óra elteltével átfesthető. Teljes száradás körülbelül: 7 nap
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után azonnal vízzel. A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.

INFORMÁCIÓK	
KISZERELÉS	Szürke alapszín: 12,5 liter, Színezhető Base2 és Base3: 5 liter
VOC	Egykomponensű, nagy teljesítményű festékek. A termékre vonatkozó uniós határérték (A/h kategória): 140 g/l. Ez a termék legfeljebb < 1 g/l VOC-t tartalmaz.
BIZTONSÁGI TANÁCSOK	Orvossal való konzultáció esetén tartsa kéznél a termék dobozát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Viseljen szem- és arcvédőt. Viseljen védőkesztyűt. Kerülje a por / gőzök / gázok / ködök / gőzök / aeroszolok belégzését. Bőrirritáció vagy bőrkivetés esetén: Forduljon orvoshoz. Vigyázat! Párolgás esetén veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. Ne lélegezze be a gőzöket vagy ködöket. Tartalmaz: 2-metil-2H-izotiazol-3-on Keveréke: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-on. [EK-szám: 220-239-6] 3:1) 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on Allergiás reakciót okozhat.
HULLADÉKKEZELÉS	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819; casati@casati.hu; www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1