

Linvea®

INDUSTRIA VERNICI

i colori dei professionisti che puoi usare anche tu

HYDROWALL



Vízbázisú akril falzománc, szuper fedőképességgel, penészálló hatással, teljesen foltálló. Belső falakhoz.

Megfelel a HACCP rendszer előírásainak és a 852/2004 EK / UNI 11021:2002, uniós szabály szerint alkalmas élelmiszer gyártási környezetben, hűtő házakban való alkalmazásra.

A termék a GFC Chimica s.r.l. tanúsítvánnyal rendelkezik. 2010.10.07-én kelt 252/L és 2. sz. 365/L 2016.07.29. számú vizsgálati jegyzőkönyvekkel.

A különösen hatékony adalékok megakadályozzák és ellensúlyozzák a penész terjedését és növekedését.

A Hydrowall az élelmiszer-feldolgozó szektorban dolgozók igényeit elégíti ki.

A terméket úgy tervezték, hogy garantálja a HACCP rendszer által megszabott összes higiéniai és biztonsági kritériumot.

Az UNI:EN 13300:2002 szabvány szerint is besorolva.

Linvea szándékosan nem alkalmaz formaldehidet a termékeiben.

Az esetlegesen előforduló formaldehid mennyisége mindig kevesebb, mint 10 mg/kg/ termék; amely a műszeres észlelési küszöb és jóval a törvényben meghatározott határértékek alatt van.

Szín	Fehér, színezhető
------	-------------------

Kiszerezés	1 – 4 - 10 liter
------------	------------------

Termék specifikáció

Összetevők	Különleges akrilgyanták, speciális adalékok és finom pigmentek vizes diszperzióban
Fajsúly	1,150 - 1,250 kg/l
Szárazanyag tartalom	41% +/- 1
Száradás	2 - 4 óra
Átfesthető	6 - 8 óra után
Kiadósság	14 - 16 nm/l
Fedőképesség	Tökéletes (I.osztály)

Kitöltő képesség	Jó
Bevonat	Selyemfényű , fényes, matt
Bevonat vastagság	75 mikron nedvesen, 55 mikron szárazan 2 rétegben

Felhasználás	Levegő hőmérséklet:	5 - 35 °C
	Termék hőmérséklet:	10 - 30 °C
	Levegő nedvessége:	max 85%

A termék alkalmazása során gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről, hogy a keletkező vízgőz ne csapódjon le a felületen.

Kopásállóság	tökéletes (I.osztály)
Osztályozás	vizes bázisú beltéri falfesték – UNI:EN 13300:2002 rendeletnek megfelelően

Teszt	Eredmény
Nedves súrolásállóság	(Ldtf)=3,61 mikron 200 súrolási ciklus után 1 osztályú
Szemcsézettség	Finom
Fényesség	közepes
Fedőképesség	1. osztályú

Ellenállás a légköri hatásokkal szemben Jó

Víz ellenállóság Optimális körülmények között a felhordást követő 7-10 nap után

Egyéb tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">- Nem sárgul.- Szagtalan- Rugalmas- Mosható- Könnyen alkalmazható- Alacsony a szennyeződés felvétele- Penészesedésnek ellenáll- Magas tisztíthatóság
---------------------	---

Tárolás saját csomagolásában fagytól védve (+5/+30 °C között)

Élelmiszergyártási környezetben, hűtőházban alkalmazható, a festett felület nem penészedik, mosható akár lúgos zsírtalanítóval is.

Használati útmutató

Használat Falfelületek festésére.

Hydrowall használatával a felületen létrehozunk egy védőpajzsot a foltok ellen. Hosszútávon biztosít szép tiszta falakat, ellenálló képességének, tisztíthatóságának köszönhetően.

Anyag	5 perc	1 óra
Tea	Eltávolítható	Eltávolítható
Cola alapú italok	Eltávolítható	Eltávolítható
Gyümölcslé*	Eltávolítható	Eltávolítható
Szója szósz	Eltávolítható	Eltávolítható
Ketchup	Eltávolítható	Eltávolítható
Majonéz	Eltávolítható	Eltávolítható
Színes ceruza*	Eltávolítható	Eltávolítható
Vörösbor **	Eltávolítható	Kissé látható
Kávé**	Eltávolítható	Kissé látható
Csokoládé krémek	Eltávolítható	Eltávolítható
Olaj	Eltávolítható	Eltávolítható
Kenő krémek	Eltávolítható	Eltávolítható
Tej	Eltávolítható	Eltávolítható
Fürdőhab/szappanok	Eltávolítható	Eltávolítható
Paradicsom	Eltávolítható	Eltávolítható

* Egyes filctollak és gyümölcslevek által okozott foltok nem távolíthatók el teljesen.

** A kávé és a vörösbor nagyon nehéz eltávolítani, gyorsan be kell avatkozni a folt eltávolításához. A folt a szintől függően kissé látható maradhat

Figyelmeztetések: a foltokat a feltüntetett időpontok betartásával kell eltávolítani. Használjon szivacsot. Az eltávolítandó felületen, kerülje a dörzsölő rongyok, agresszív tisztítószer használata, alkoholt vagy oldószereket. Használjon vízzel megfelelően hígított semleges mosószert.

Felhordás	Ecset, henger (rövidszőrű), szórás Szórásnál (hígítás 25 % vízzel, szórófej: FFLP414, nyomás: 100 bar, gépi szűrő: 100 mash, pisztoly szűrő: 100 mash)
Hígítás	10-15%víz a fehér és világos színek esetén, más színeknél az első és második rétegnél is max 5%
Szerszámok tisztítása	Vízzel rögtön a használat után

Felhasználás

A) Új falaknál:

- Szükséges egy falfixáló mélyalapozó felhordása ecsettel, majd 2 réteg Hydrowal a fent említett hígítás szerint.

B) Festett falaknál:

- A felületről a leváló részeket, egyéb szennyeződést csiszolással el kell tüntetni. Rossz állapotú falaknál javasolt az Ancoral PLS oldószeres mélyalapozó használata 40-60%-os szintetikus hígítással, majd 2 réteg Hydrowall a fent említett hígítás szerint.

Figyelmeztetés:

Amennyiben a felület tempera vagy lélegző festékekkel volt festve, javasolt azt teljesen eltávolítani, esetleges penészesedés esetén használjunk Igenix penészle mosót.

Az itt található összes műszaki információt a legjobb tudásunk, tapasztalatunk és műszaki ismereteink alapján állítottuk össze. A Linvea garantálja a termékeivel végzett munka sikerét feltéve, hogy az alkalmazás során szigorúan betartják a műszaki előírásokat a fentiek szerint, a munkát hibátlanul, hozzáértéssel és professzionalizmussal végzik.

A Megrendelő köteles az alkalmazás előtt meggyőződni a termék rendeltetésszerű használatáról, szükség esetén előzetes vizsgálatokkal is. A Linvea minden felelősséget kizár és elutasít, a nem megfelelő anyag használatból vagy nem megfelelő alkalmazás technikák megválasztásából eredő hibák miatt.

További részletekért kérjük, forduljon technikai szolgálatunkhoz.