

VERNICE AL CLORO CAUCCIU

Medencefesték - selyemfényű

TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Cement és beton alapú felületek hosszútávú ellenálló, rugalmas bevonására alkalmas magas minőségű, selyemfényű medencefesték.

Víz alatti beton felületek festésére alkalmazható speciális termék, amely medencék, szökőkutak, stb. festésére lett kifejlesztve. Kiváló ellenálló képességgel rendelkezik a káros környezeti és időjárási hatásokkal szemben. Magas fedőképessége, tartós fénye, erős alapfelülethez való tapadó képessége nyújt hosszú időre biztos, esztétikus bevonatot. Gyorsan száradó, könnyen kezelhető anyag.

A termék jellemzői:

- speciális
- víz alatti felületekre kiváló
- medencefesték
- gyorsan szárad
- 1 komponensű
- selyemfényű

Szín:

- azúrkék

Felvitel:

A festést két rétegben végezzük. A jó és biztonságos eredmény eléréséhez fontos, hogy az alapfelület száraz és tiszta legyen (homok és cement keverék esetén 60 nap a száradás, mész -cement - homok keverék esetén 90 nap száradás). Normál beton felület esetén szórással 10-15 %-ban hígítva, ecset felhordásnál 5 - 10 % hígítással használjuk. Gépi csiszolt felület esetén az 1. réteg 30 - 50 %-os hígítás mellett javasolt a mélységi beszívódás érdekében, ezután a befejező réteg a normál felhordás és hígítás szerint. A festett felületet a teljes száradásig védeni kell az esőtől és külső behatásoktól. Kerüljük a festék erős napsütésben, magas hőmérsékleten vagy párás, nedves körülmények közötti felvitelét (5 °C és 40 °C között). Rétegenként felhordott anyagmennyiség nem haladhatja meg a 150 µm anyagsűrűséget. Más típusú anyagrendszerekre a felhordás nem javasolt.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Hígítás:	Diluyente 910-s hígítóval szórás: 10-15 %-ban ecset: 5-10 %-ban speciális csiszolt felület: 30-50% az 1.réteg
Kiadósság:	6 - 7 m ² /liter
Száradás:	porszár 10-20 perc járható - átvonható: 24 óra vizes feltöltés: 10 nap után
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorszámossal van ellátva a referenciaként
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerelés:	2,5 liter
Egészség és biztonság:	II. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.