



MEMOTIX

Kétkomponensű zománc, amelynek különlegessége, hogy a “whiteboard” – írható tábla hatása van. A speciális összetételének köszönhetően lehetővé teszi, hogy az erre használható filctollak nyomai még bizonyos idő elteltével is letörölhetőek legyenek.



JELLEMZŐI

- Kiváló tapadás bármilyen felületen
- Extrém kikeményedés
- Írható az erre használható filctollal
- Könnyen tisztítható
- Kiváló fehérségű (a fehér változata)
- Könnyen alkalmazható

ALMAZÁSI JAVASLAT

Alkalmazható fal felületeken, fém (rozsdagátló alapozóval előkezelt) felületeken, horgonyzott lemezeken, fán és műanyagon (kivéve PE és PEE), kerámián és üvegen.

Kiválóan alkalmas a felületek írhatóvá tételére. Könnyen tisztítható és komoly vegyi ellenállással bír.

Beltéri és kültéri használatra.

FELHORDÁS

A festendő felületnek száraznak, tisztának, leváló részekről, por és zsíroktól mentesnek kell lennie.

A festendő felületet készítsük elő megfelelően, úgy hogy sima (!) alapozott felületen kezdjük el festék felhordását.

A festéket 2 rétegben kell felhordani – a rétegek közötti festési különbség minimum: 24 óra

A tökéletes írhatóság végett ajánlott mindig sima, kiálló részekről mentes felületet választani és azt befesteni a Memotix festékkel.

Ajánlott eszközök a felhordásra: ecset, henger, airless

Alkalmazási hőmérséklet: min. 10°C / max 35°C

Nedvességtartalom: < 75%

HÍGÍTÁS

A termék használatra kész, az A és a B komponenst szükséges összekeverni. Szükség esetén nitro hígítóval hígítható. A terméket minden esetben gondosan keverje össze, hogy meglegyen a tökéletes homogenitása.

TERMÉK KARAKTER (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Fajsúly	2 ± 0.02 Kg./l – fehér
	1,0±0,02 Kg./l – átlátszó
Kiadósság (*)	9 m ² /liter
Viszkozitás	300000 –400000 cP Brookfield vel.2
Száradás	Felületen 5 óra 18 óra mélységében 5 nap a teljes kikeményedésig
Eltarthatóság	minimum 36 hónap

(*) A kiadósság függ a felülettől.

Elérhető kiszerelés: 0,75 l

Rendelhető színek: fehér és átlátszó