

Monolith

Egykomponensű mikrocement



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Univerzális felhasználású egykomponensű mikrocement bevonat erős igénybevételnek kitett felületekre. Használata javasolt oldalfalon, járőfelületen, különböző építőelemeken, csempe és kerámia burkolaton. A bevonat megjelenése a természetes kő, beton jellegű felületekre hasonlít.

A Monolith rendszer felépítése:

- Monolith Attak tapadóhíd
- 4 féle szemcse vastagságú felhasználás kész glettanyag
- 2 féle védőbevonat (egy – és kétkomponensű változat)

A termék jellemzői:

- erősen igénybe vett felületekre is
- egykomponensű
- sokrétű felhasználás
- vizes helyiségekbe is
- csempe átalakítás lehetősége

Szín:

- alapszíne természetes homokszínű
- Maxxi színrendszer szerint színezhető

Felvitel:

Általános felvitel esetén szívóképes felületen Monolith Attak tapadóhíd használata szükséges. Csempe, kerámia vagy nem szívóképes felület esetén a felület mattítása, tisztítása (savazás, csiszolás) után Monolith Attak használata szükséges. Az így lealapozott felületre hordhatjuk fel a Monolith rendszer 4 szemcseméretű változatait a vastagabbtól a vékonyabb felé haladva.

Szemcse típusok:

- Extra Grande – első sorban szélesebb fugák vagy hiányosságok kitöltésére
- Grana Grande – jellemzően első réteg felületképzésre illetve igény szerint háló beágyazása javasolt – 80-as csiszolás
- Grana Media – finom szemcse felület kialakítására – 80-120-as csiszolás
- Grana Fine – extra finom szemcse felület kialakítására – 120-180-as csiszolás

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



A Monolith Attak-al lealapozott felületen ha nincs extra kiegyenlítési igény a Monolith Grana Grande-t hordjuk fel teljes felületre, amibe mérettől és igénytől függően üvegszövet háló ágyazható be (70- 140 g/m²). Háló beágyazása esetén az első réteg nem teljesen fedi be a hálót. Ezt egy második réteggel tudjuk biztosítani, 4-6 óra múlva. Ezután, ha szükséges igény szerint használhatjuk a Grana Media, Grana Fine változatot a felület elvárt simaságának kívánsága szerint.

A rétegek között 12 óra száradás szükséges, de a következő réteg felvitele csak teljesen száraz felületre vihető fel. (A hőmérséklet és a páratartalom jelentősen befolyásolja a száradási időt!)

A befejező 1 vagy 2 réteg színezése javasolt.

Az így elkészített felület teljes száradása 24- 48 óra után hordhatjuk fel a kívánt védőbevonatot.

Egykomponensű:

- Microvetro Mono opaco (selyemmatt) / lucido (fényes)

Kétkomponensű:

- Microvetro Bi opaco (selyemmatt) / lucido (fényes)

További információk a termékek technikai adatlapján.

Hígítás:	Felhasználás kész.
Kiadósság:	- Grana Grande – önálló réteg: 1,2 kg/m ² , hálóbeágyazás: 1,2-1,5 kg/m ² - Grana Media – 0,400 kg/m ² - Grana Fine – 0,250 kg/m ²
Száradás:	átvonhatóság: 4-6 óra; száradás: 24 - 48 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	5 kg; 20 kg
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Casati Color Kft.

www.casati.hu



LOGGIA[®]
industria vernici



CASATI

újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**