

# Orbistyro

Cement alapú EPS ragasztó



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Cementen, mészen, mészkőn, fejlett polimer technológián alapuló, kétféle szállal megerősített nagy teljesítményű ragasztó az EPS táblák ragasztásához az ETICS rendszerhez.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• könnyű használat</li><li>• magas kiadósságú</li><li>• PP + cellulóz szál erősítésű</li><li>• légáteresztő</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• szürke</li><li>• fehér</li></ul>
<b>Kiszerezés</b>	25 kg
<b>Technikai adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szemcseméret: 0,00 - 0,80 mm</li><li>• Kihozatal: 3-4 kg/m<sup>2</sup> (a hozam az aljzattól függ)</li><li>• Kihozatal (habarcsként): ~1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm</li><li>• Térfogatsűrűség: ~1500 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Hígítás: ~6,5 - 7,0 l víz 25 kg-os zsákonként</li><li>• Páraáteresztő képesség <math>\mu</math>: ~15</li><li>• Hővezetőképesség <math>\lambda</math> száraz: 0,45 W/mK</li><li>• Tapadási szilárdság (beton): <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Tapadási szilárdság (EPS): <math>\geq 0,8</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Hajlítószilárdság: <math>\geq 3,5</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Nyomószilárdság: <math>\geq 10</math> N/mm<sup>2</sup></li><li>• Aljzat hőmérséklete: <math>&gt; 5</math> C</li><li>• Felhasználási hőmérséklet: <math>&gt; 5</math> C</li></ul>
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
	A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati.hu címre.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



**Hulladékkezelés:**

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat el lehet küldeni kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.