



PERLATIX

Dekoratív gyöngyház hatású felület, amely könnyen alkalmazható, és ideális a meglévő falszínek feldobására.

JELLEMZŐI

- Sima, vagy homokszemcsés gyöngyház hatás
- Összemosható színhatások
- Jó áttetszőség
- Magas tapadó szilárdság
- Kiváló moshatóság
- Könnyen alkalmazható

ALMAZÁSI JAVASLAT

A termék lehetővé teszi, hogy a kezelt felületet egy kivételes gyöngyház hatással gazdagítsuk, így modern megjelenésű környezetet biztosít, ahol a színek az fény dőlésszögétől függően változnak. Kapható sima és homokszemcsés változatban; elérhető gyöngyház, arany, réz és ezüst színekben. Kiváló tapadással és moshatósággal rendelkezik.

FELHORDÁS

A www.tixepaint.com weboldalon megtekinthető a bemutató oktatóanyag.

A festendő felületet készítsük elő megfelelően, úgy hogy sima alapozott rétegen kezdjük el a felület kialakítását. A felhordáshoz használjunk ecsetet. Alapozás után legalább 4 óra elteltével vigyük fel a PERLATIX-et sima vagy homokszemcsés változatban. Az alkalmazási módszer a választott felületkezelés típusától és a kívánt mozgástól függ: ferde, függőleges, keresztbe húzott, hullámos stb.

A festendő felületnek száraznak, tisztának, leváló részekről, portól mentesnek kell lennie.

Ha a festendő felületen leváló részeket vagy kopást tapasztalunk, szükség esetén glettelni és csiszolni kell; tisztítsuk meg a falat nedves szivaccsal, és vigyünk fel egy réteg szigetelő vagy rögzítő anyagot csak a glettelte részekre. Alkalmazzunk egy réteg diszperziós festéket a választott színben. Legalább 4 óra elteltével vihető fel a PERLATIX sima vagy homokszemcsés változatban. Az alkalmazási módszer a választott felületkezelés típusától és a kívánt mozgástól függ: ferde, függőleges, keresztbe húzott, hullámos stb.

Felvihető dekorecsettel, ecsettel vagy hengerrel

Alkalmazási hőmérséklet: min. 10°C / max 35°C

Nedvességtartalom: < 75%

HÍGÍTÁS

A termék használatra kész, kis mértékben vízzel hígítható, alaposan felkeverendő.

TERMÉK KARAKTER (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Fajsúly	1.00 ± 0.15 Kg./l (sima változat)
	1.1 ± 0.15 Kg./l (homokszemcsés változat)
Kiadósság (*)	12m ² /liter/réteg
Viszkozitás	300000 –400000 cP Brookfield vel.2
Száradás	Felületen 5 óra Mélységében 18 óra
Eltarthatóság	minimum 36 hónap
Hűvös és jól szellőző helyen. A dobozt jól zárva, fagymentes, valamint közvetlen hőtől védett helyen tároljuk.	

Elérhető kiszerelés: 1 liter, 2 liter