

# PROFI Experience

(Cod. 38742063200B02)



## PROFI FLEX

*Üvegszál erősített, kitöltő, extrém flexibilis akril-sziloxán tartalmú alapozó és fedőfesték egyben.*

Különösen UV-álló, eltünteti a pókhálós mikrorepedéseket (0,02-05 mm); Szemcsemérete: 300 mikron  
Casati színkeverő rendszeren színezhető.



### TERMÉK JELLEMZŐK

<b>TERMÉK LEÍRÁSA</b>	Rugalmas, akril-sziloxán alapú és üvegszál erősített, vízbázisú festék, amelyet kifejezetten homlokzat festésre terveztek (belsőben is alkalmazható). Speciális összetételének köszönhetően használható alapozó és fedő festékként is. Különösen alkalmas minden olyan felület helyreállítására, ahol a felület kiegyenlítésére és a repedések kitöltésére van szükség. Alga és penészálló, magas ellenállósága van az UV sugárzással szemben is.
<b>TERMÉK JELLEMZŐI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oldószermentes</li> <li>• Matt megjelenésű</li> <li>• Alga- és penészálló technológia</li> <li>• Extrémén flexibilis</li> <li>• Nagymértékben ellenáll az időjárás viszontagságainak</li> <li>• Lúgálló</li> <li>• Nagy fedőképesség</li> <li>• Kiváló tapadás bármilyen tiszta, száraz ásványi felületen</li> <li>• UV-álló</li> <li>• Kültéri és beltéri használatra</li> <li>• EPD tanúsítvánnyal rendelkezik</li> </ul>
<b>SZÍNEZÉS</b>	Fehér Színezhető a Casati színkeverő rendszeren, Base2 és Base3 anyagok használatával. A tökéletes szín azonosságához javasolt egy gyártási számú terméket leszínezni.
<b>FAJSÚLY</b>	1,45 ± 0,05 Kg/l.
<b>KÖTŐANYAG</b>	Akril-sziloxán; emulziós gyanták
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	Akril-sziloxán gyanták emulziós formában, finom, legfeljebb 300 mikron körüli szemcseméretű kvarcit, válogatott töltőanyagok és pigmentek.

<b>TECHNIKAI ADATOK</b>	Brookfield viszkozitás: 33000 35000 cP. Száraz maradék: 70 ± 2%. pH: 8,5-9
-------------------------	--

<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>TERMÉK FELVITELE</b>	<p>Alapvető fontosságú, hogy a festési munkát végző szakember gondosan felmérje a kezelendő felületet. A munka sikere érdekében ajánlott a "PROFIFLEX" festéket olyan felületre alkalmazni, amely megfelelően előkészített. Korábban festett falazott munkák helyreállítása esetén ügyeljen arra, hogy az alatta lévő régi festékrétegek erősen tapadjanak, hogy ellen álljanak a felhordásnak és a felületkezelésnek. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a "PROFI FLEX" felhordása előtt mechanikusan távolítsa el a mozgó, régi festékrétegeket. Kezeletlen ásványi felületek esetében győződjön meg arról, hogy azok jól megtisztítottak, és szükség esetén gondosan távolítsa el a felületi port, az idővel kialakult szennyeződések (salétrom stb.) és a zsírréteget.</p> <p>Csak meszes felületek esetében, alkalmazzon egy réteg PROFI FIX-et, használatra készen.</p>

<b>FELHASZNÁLÁS</b>	
<b>ALKALMAZÁSI MÓDSZER</b>	<p>A felhordás előtt ellenőrizze, hogy a felület megfelelő-e.          A jó eredmény elérése érdekében a felhordás ajánlott ecsettel és hengerrel egyaránt.          Az első réteget minimum 10%-ban tiszta vízzel kell hígítani.          A terméket felhordás előtt keverje össze, majd egyenletesen vigye fel a felületre.          Majd 4-6 óra száradás után jöhet a 2. réteg. A 2. réteg felhordása előtt ellenőrizni kell, hogy az előző réteg tökéletesen száraz legyen.          Az anyag felhordása után védje a festett felületet a tűző naptól, szélről, esőtől és magas páratartalomtól.          A festék egyenletes felhordása érdekében ajánlott azonos tételszámú csomagokat alkalmazni.</p>
<b>FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET</b>	<p>Ne alkalmazza + 5 °C alatti és + 35 °C feletti hőmérsékleten. Maximális megengedett relatív páratartalom: 75%. Ne alkalmazza közvetlen napfényben, forró felületeken, erős szélben, esőben, ködben, éjszakai fagyvesztélyben.</p>
<b>KIADÓSSÁG</b>	<p>5-6 m<sup>2</sup>/liter/réteg          (a hozam nagymértékben függ a felület állapotától)</p>
<b>HÍGÍTÁS</b>	<p>10 ± 5% vízzel, ahogyan szükséges.</p>
<b>SZÁRADÁS</b>	<p>2-3 óra elteltével porszáraz.          4-6 óra elteltével átfesthető.          24 óra elteltével teljesen mosható.          Ezeket az időket optimális környezeti feltételek mellett kell figyelembe venni (hőmérséklet +5°C / +30°C, UM &lt; 70%).</p>
<b>SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA</b>	<p>Használat után azonnal vízzel.          A környezet védelme érdekében ajánlott, hogy a használt, koszos vizet ne juttassa a talajba vagy a felszíni vizekbe.</p>

<b>INFORMÁCIÓK</b>	
<b>KISZERELÉS</b>	<p>5 literes és 14 literes kiszerelésben.</p>

<b>VOC</b>	Festékek ásványi aljzatú külső falakhoz: EU határérték erre a termékre (A/c kategória): 40 g/l. Ez a termék legfeljebb < 5 g/l VOC-ot tartalmaz.
<b>BIZTONSÁGI TANÁCSOK</b>	<p>Orvossal való konzultáció esetén tartsa kéznél a termék dobozát vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Viseljen szem- és arcvédőt. Viseljen védőkesztyűt. Kerülje a por / gőzök / gázok / ködök / gőzök / aeroszolok belégzését. Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.</p> <p>Az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően kezelt cikk. A termék a mikrobiális károsodás elleni védekezésre (PT6) és a fólia algák/penészgombák szaporodásával szembeni ellenállóvá tételére (PT7) szolgáló tartósító hatású biocideket tartalmaz: Bronopol, 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H)-one, 2-metil-2H-isothiazol-3-one, Mixture of: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on 3:1, terbutrin, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on.</p> <p>Kerülje a termék környezetbe jutását. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon</p>
<b>HULLADÉKKEZELÉS</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödöröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819; casati@casati.hu; www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1