

## TOP CREAM

Beltéri falfesték, melyet jellemez rendkívüli kiadóssága és fedőképessége,  
**EXTRÉM HÍGÍTHATÓSÁGA (120%)**



### TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	<p>A piacon kapható beltéri falfestékekhez képest kimagaslóan magas a lég- és páraáteresztő képessége, mely a gyártásnál használt magas, finomított minőségű vinil copolimer vizes emulzióknak köszönhető. Kiemelkedő pára és légáteresztő képessége segíti, hogy a festett helyiségben ne alakuljon ki magas páratartalom, így védekezve az esetlegesen kialakuló penészedés ellen, illetve a széndioxid falakra ható káros hatásai ellen. Felhasználható beltéri falfelületeken (simított vagy durva vakolaton, gipszes felületeken, kész épületelemeken, gipszkartonon) Felhordása nem javasolt 85%-os páratartalom felett. A festendő felületnek tisztának, portól, zsírtól, olajtól mentesnek kell lennie.</p>
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● extrém hígíthatóság</li><li>● rendkívüli kiadósság</li><li>● víz-gőz-páraáteresztő képesség: Nagyon magas (Sd:0,005 m a 419 micron; mu: Sd/S= 12)</li><li>● magas fehérségi fok</li><li>● magas kiadósság</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Totocolor színezőpasztával</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	<p>A festést javasolt két rétegben elvégezni, a felület megtisztítása és JOLLY FIX® mélyalapozást követően</p>
<b>Hígítás:</b>	<p>120%BAN VÍZZEL (14 LITER FESTÉK + 16 LITER VÍZ)</p>
<b>Kiadósság:</b>	<p>≈ 300 m<sup>2</sup> sima felületen egy rétegben; 8-10 m<sup>2</sup>/liter</p>
<b>Száradás:</b>	<p>Átfesthető: 5 - 6 óra, Mosható: 8 nap elteltével, nedves szivaccsal</p>
<b>Tárolás:</b>	<p>Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi</p>

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

	sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	14 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Minta	Alkalmazott mennyiség (ml/m <sup>2</sup> )	Vízgőztartalom V [g/(m <sup>2</sup> *d)]	Páraáteresztő képesség Sd [m]	Osztályozás DIN IN 1062-1
90047456-I	221	>680	<0,03	V1 (MAGAS)
90047456-II	204	>680	<0,03	
90047456-II I	225	>680	<0,03	
Középérték	220	>680	<0,03	

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**